# Indobarr Premium

## Data sheet

| Description | Specification | Unit | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Substance | Tappi T410 | GSM | 225 | 255 | 275 |
| **Caliper** | **Tappi T411** | **µm** | **349** | **397** | **434** |
| Bending resistance (L&W) - MD | Tappi T556 | mN | 183 | 302 | 398 |
| Bending resistance (L&W) - CD | Tappi T556 | mN | 91 | 151 | 199 |
| Bending resistance (L&W) - GM | Tappi T556 | mN | 129 | 214 | 281 |
| Poly substance (back) | Mill method | GSM | 15 | 15 | 15 |
| Poly adhesion strength | Tappi T539 | Points | 3 | 3 | 3 |
| Surface tension (back) | Tappi T698 | Dynes/cm | 38 | 38 | 38 |
| Roughness - Bendsten (top) | ISO 8791-2 | ml/min | 50 | 50 | 50 |
| Roughness - Bendsten (back) | ISO 8791-2 | ml/min | 300 | 300 | 300 |
| Moisture content | Tappi T412 | % | 6 | 6 | 6 |
| Surface strength IGT pick (top) | ISO 3782 & 3783 | m/sec | 0.7 | 0.7 | 0.7 |

FSC
www.fsc.org
FSC® C008007
The mark of responsible forestry

January 2017

EBB PAPER